

## ISO 3506-1 (Aço Inoxidável)

Bitolas	Marcação	Condição	Material	Tensão de tração N/mm <sup>2</sup>	Tensão de escoamento mínima N/mm <sup>2</sup>	Dureza
≤ M 24	A2 - 70	Conformado a frio	Austenítico 304 ou similar	700	450	-
≤ M 24	A4 - 40		Austenítico 316 ou similar	700	450	-
≤ M 24	F1 - 60		Ferrítico 430 ou similar	600	410	180-285 HV
Todas	C1 - 70	Temperado e revenido	Martensítico 410 ou similar	700	410	20-34 HRC
Todas	C1 - 110	Temperado e revenido a 275°C min.	Martensítico 410 ou similar	1100	820	36-45 HRC