

Parafusos auto-atarraxantes. Propriedades mecânicas conforme **ISO 2702**

Bitolas	Resistência à torção N.m Mín.	Camada Cementada mm	Dureza Superficial	Dureza de núcleo	Matéria - prima
2,2	0,45	0,04 - 0,10	450 HV 0,3 mín	270 - 390 HV5	Aço baixo carbono
2,9	1,5	0,05 - 0,18			
3,5	2,7				
3,9	3,4	0,10 - 0,23		270 - 390 HV 10	
4,2	4,4				
4,8	6,3				
5,5	10				
6,3	16,6	0,15 - 0,28			