

Parafusos Trilobular. Propriedades mecânicas conforme ISO 7085

Bitolas	Resistência à torção N.m Mín.	Camada Cementada mm	Dureza Superficial	Dureza de núcleo	Matéria - prima
M3	2,1	0,05 - 0,18	450 HV 0,3 mín.	290 - 370 HV5	Aço Baixo Carbono
M3,5	3,4				
M4	4,9	0,10 - 0,25			
M5	10				
M6	17	0,15 - 0,28			
M8	45				
M10	85				