

Características mecânicas conforme – ISO 3506-2

Bitolas	Marcação	Estilo	Condição	Material	Tensão sob carga de prova N/mm ²	Dureza
≤ M24	A2 - 70	1	Conformado a frio	Austenítico 304 ou similar	700	-
	A4 - 70			Austenítico 316 ou similar	700	-
	F1 - 60			Austenítico 430 ou similar	600	180-285 HV
Todas	C1 - 70		Temperado e revenido	Austenítico 410 ou similar	700	20-34 HRC
	C1 - 110		Temperado e revenido a 275° c		1100	36-45 HRC